

Lakier topnik LT4

Specjalistyczny preparat zaprojektowany z myślą o ochronie płytek drukowanych (PCB) przed utlenianiem i korozją oraz o ułatwieniu procesu lutowania. Jego zaawansowana formuła zapewnia trwałą ochronę przed wilgocią, pyłem i innymi szkodliwymi czynnikami, jednocześnie eliminując problemy z „zimnymi lutami”. Dzięki precyzyjnemu działaniu LT4 zwiększa niezawodność i trwałość połączeń lutowaniczych, nawet na mocno utlenionych powierzchniach.

Cechy produktu:

- ✓ topnik kalafoniowy typu RMA,
- ✓ chroni przed korozją i utlenianiem,
- ✓ ułatwia lutowanie,
- ✓ szybko schnący,
- ✓ zgodność z normami ISO 9454 typ 1111 oraz J-STD-004 ROLO,
- ✓ zawór 360° do łatwej aplikacji.

Zastosowanie:

- ✓ płytki drukowane PCB,
- ✓ płytki drukowane PCB bezpośrednio po trawieniu,
- ✓ lutowanie mocno utlenionych powierzchni.

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd	Bursztynowy gaz
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość w 20°C	~0,8 g/cm ³
Lepkość w 20°C	23,1 cP
Czas schnięcia	20-30 minut
Oporność właściwa skrośna (ASTM D1169)	1,5*10 ⁻³ p _v Ω x m 1,5*10 ⁻⁵ Ω x cm
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Lakier topnik LT4 jest bezpieczny dla większości powierzchni używanych w elektronice, w tym miedzi i innych metali. Jego formuła chroni przed uszkodzeniami chemicznymi i mechanicznymi, jednocześnie zapewniając równomierne pokrycie i doskonałą przyczepność do powierzchni lutowniczych.

Metody aplikacji

Aerosol

Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem wstrząśnij pojemnikiem. Skieruj zawór na powierzchnię płytki drukowanej i spryskaj równomiernie. Dzięki zaworowi 360° możesz aplikować lakier w dowolnej pozycji, co ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Pozostaw do wyschnięcia na 20-30 minut przed rozpoczęciem procesu lutowania.

Opakowanie

Aerosol

100 ml (ART.AGT-235) - 12 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.